

喷漆工技能比武考试试题

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
部门：	_____
员工编号：	_____

一、选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题 1.5 分,满分 110 分)

1、喷漆工喷涂作业时必须佩戴的防护用品是（）。[单选题] *

- A) 棉纱口罩（
- B) 过滤纸口罩（
- C) 复合式活性炭口罩 ((正确答案)
- D) 头罩

2、喷漆工在（）作业时必须佩戴防护眼镜。[单选题] *

- A) 用树脂砂轮除旧漆 ((正确答案)
- B) 遮盖（
- C) 清洁（

D) 烘干

3、在喷涂车间保正生产使用的少量涂料应该放置在（）内。[单选题]*

A) 更衣柜（

B) 工具柜（

C) 资料柜（

D) 专用封闭的金属柜(正确答案)

4、喷漆/烘漆室空气入口的过滤棉应（）检查一次，堵塞应及时更换。[单选题]*

A) 每个月（

B) 每日 ((正确答案)

C) 每年（

D) 每季度

5、喷漆/烘漆室墙体板和门缝密封不良可产生的喷涂缺陷是（）。[单选题]*

A) 失光（

B) 缩孔（

C) 疵点过多 ((正确答案)

D) 漆膜脱落

6、车辆进入喷漆室内（）后，才能开时喷涂。[单选题]*

- A) 关闭室门 (
- B) 开启照明 (
- C) 调配涂料 (
- D) 开启鼓风机吹尘粘尘(正确答案)

7、喷涂整车完工，不需要通风闪干 10 分钟就可以升温烘干的涂料是 () 。 [单选题] *

- A) 普通清漆 (
- B) 超固化清漆 ((正确答案)
- C) 耐擦伤清漆 (
- D) 高浓度清漆

8、供气量大、气压稳定、噪音低，寿命长达 30 年的空气压缩机是 () 。 [单选题] *

- A) 活塞式 (
- B) 螺旋式 (
- C) 转子式 (
- D) 双螺杆式(正确答案)

9、压缩空气净化（除水和精细过滤）不严格造成的首要喷涂缺陷是 () 。 [单选题] *

- A) 疵点 (

B) 漆膜附着力不良 ((正确答案))

C) 针孔 (

D) 光泽下降

10、压缩空气净化（除水和精细过滤）最彻底和有效的设备是（）。[单选题]*

A) 过滤罐 (

B) 油水分离器 (

C) 冷冻干燥机 ((正确答案))

D) 储气罐

11、保证金属漆喷涂均匀不发花的最合适的温度和湿度应该是（）。[单选题]*

A) +20度 55% ((正确答案))

B) +25度 75% (

C) +15度 35% (

D) +20度 75%

12、压缩空气供给主管路应该（）安装，宜选用60-80mm直径塑钢管。[单选题]

*

A) 直线式 (

B) 闭环式 ((正确答案))

C) 分线式 (

D) 半闭环式

13、符合环保和汽车行业标准的研磨方式是（）。[单选题]*

- A) 手工水磨（
- B) 手工干磨（
- C) 集尘干磨（(正确答案)
- D) 气动工具水磨

14、手工水研磨可能产生的主要喷涂缺陷是（）。[单选题]*

- A) 失光（
- B) 砂纸痕透现（
- C) 痱子和漆膜脱落（(正确答案)
- D) 针孔过多

15、除去旧涂膜安全、彻底、快速、不损伤钣金的方法是（）。[单选题]*

- A) 脱漆剂（
- B) 树脂软砂盘（(正确答案)
- C) 手工砂布0（
- D) 合金钢铲刀

16、损伤漆面刮腻子前修饰“羽状边”依次更换使用的砂网号数是（）。[单选题]*

- A) 60# (
- B) 60#180# (
- C) 180# (
- D) 80#120#180#(正确答案)

17、双轨迹圆形振动磨灰机适合 () 作业。[单选题] *

- A) 腻子底漆面漆 ((正确答案))
- B) 脱漆 (
- C) 抛光 (
- D) 除锈

18、在进行 () 作业时磨灰机必须安上海绵软垫。[单选题] *

- A) 研磨腻子 (
- B) 细磨腻子和底漆 ((正确答案))
- C) 修饰羽状边 (
- D) 脱漆

19、喷涂底漆宜选择 () 型喷枪。[单选题] *

- A) 常规高压 (
- B) 常规中压 (
- C) 环保低压高雾化 (

D) 环保低雾化(正确答案)

20、环保低压高雾化喷枪的特点是 () 。 [单选题] *

- A) 易于操作 (
- B) 涂膜丰满省漆 ((正确答案)
- C) 耗气量少 (
- D) 漆膜流平性高

21、排除喷枪损坏和堵塞的因素，喷涂图形呈葫芦状的原因是： () [单选题] *

- A) 喷幅大流量小气压大 ((正确答案)
- B) 气压大 (
- C) 流量大 (
- D) 喷幅大

22、仅就喷枪移动速度和漆面距离而言，桔纹过大的原因是 () 。 [单选题] *

- A) 快近 (
- B) 快远 (
- C) 慢近 ((正确答案)
- D) 慢远

23、刮涂腻子工序中加压薄刮涂、充填刮涂和修饰刮涂使用的工具是 () 。 [单选题] *

- A) 钢刀钢片胶片 (
- B) 钢片塑片胶片 ((正确答案)
- C) 钢片 (
- D) 胶片

24、保证清洁作业稳定、可靠、安全、有效的材料是 () 。 [单选题] *

- A) 汽油 (
- B) 硝基漆稀释剂 (
- C) 专业清洁剂 ((正确答案)
- D) 酒精

25、清洁作业的行业操作标准规范是 () 。 [单选题] *

- A) 一手湿 (
- B) 一手湿一手干 ((正确答案)
- C) 一手干 (
- D) 一手干一手湿

26、不喷涂环氧底漆，但又必须保证腻子附着力的安全方法是 () 。 [单选题] *

- A) 喷合金底漆 (
- B) 薄刮腻子 (
- C) 粗磨钣金 (

D) 加压薄刮涂钣金腻子(正确答案)

27、普通经济型腻子按涂装工艺规程可刮涂在（）上。[单选题]*

A) 铁板（

B) 镀锌板（

C) 环氧底漆 ((正确答案)

D) 合金底漆

28、塑胶工件必须使用塑胶底漆的底材是（）。[单选题]*

A) 无底漆的 ((正确答案)

B) 有底漆的（

C) 旧漆完好的（

D) 旧漆小修补的

29、普通经济型腻子按涂装工艺规程一次仅可刮涂（）mm左右。[单选题]*

A) 不限制（

B) 10-20（

C) 1-2 ((正确答案)

D) 5-6

30、选择极易研磨的腻子，并使用水砂纸研磨会使下道工序大量出现（）。[单选题]*

- A) 浮色缺陷 (
- B) 砂眼缺陷 ((正确答案)
- C) 起皱缺陷 (
- D) 咬边缺陷

31、刮涂最后一遍腻子，应保持腻子与旧漆处于 () 的状态。 [单选题] *

- A) 基本平 (
- B) 高于并覆盖 (
- C) 略低于旧漆高于铁板 ((正确答案)
- D) 底于铁板

32、腻子实干并可开始研磨的时间是+20度 () 分钟。 [单选题] *

- A) 20 (
- B) 60 (
- C) 30-40 ((正确答案)
- D) 10

33、使用 () 干燥方法，可在 5-10 分钟保证腻子里外实干。 [单选题] *

- A) 碘钨灯 (
- B) 烘干室 (
- C) 风扇式电暖气 (

D) 远红外短波灯(正确答案)

34、远红外短波干燥灯与需干燥工件表面的垂直距离是 () mm。 [单选题] *

A) 600-700 ((正确答案))

B) 300-400 (

C) 400-500 (

D) 200-300

35、使用 70 X 115mm 小手刨集尘干研磨腻子的动作轨迹应为 () 研磨。 [单选题]

*

A) 单向 (

B) 双向 ((正确答案))

C) 旋转 (

D) 米字多方向

36、使用 70 X 115mm 小手刨集尘干研磨腻子的砂网过渡号数是 () #。 [单选题] *

A) 80/180/320 (

B) 80/120/180/240/320 ((正确答案))

C) 80/240 (

D) 120/320

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607161016020006035>