

UDC 678.68 : 543.06
G 31



中华人民共和国国家标准

GB 12007.5—89

环氧树脂密度测定方法 比重瓶法

Epoxide resins—Determination of density—
Pyknometer method

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

环氧树脂密度测定方法 比重瓶法

GB 12007.5—89

Epoxide resins—Determination of density—
Pyknometer method

本标准等效采用国际标准 ISO 1675—1985《塑料——液体树脂——比重瓶法测定密度》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了在23℃下用比重瓶测定液体环氧树脂密度的方法。

本标准适用于低粘度和中等粘度液体环氧树脂密度的测定。

2 原理

在23℃下测定已知容积比重瓶中所含树脂的质量，除以比重瓶容积，即为树脂的密度。

3 仪器

3.1 比重瓶：用50或100mL容量瓶改制。刻度以上颈部高度不得超过50mm，其参数应符合下表要求：

容 积 V , mL	颈部内径 d , mm
100±0.1	13±1
50±0.05	11±1

比重瓶在23℃的容积，由同一温度下该比重瓶中所容纳蒸馏水或去离子水的质量进行校正。

3.2 漏斗：颈长正好插到比重瓶刻度，其外径略小于比重瓶颈部内径，内径应尽可能大。

3.3 天平：感量0.1mg。

3.4 恒温水浴：保持在23±0.1℃。

3.5 具塞锥形瓶：容量200~600mL。

4 试样

将约150g树脂放入具塞锥形瓶中，加热至40±5℃¹⁾，确保无气泡。如有气泡应保温静置至气泡消失，或用金属丝摩擦容器壁排除气泡后作为试样。

采用说明：

1) 国际标准无此规定。